



2K-HS-Filler F 41

Chromatfreier Schleiffüller. Hohe Standfestigkeit und Füllkraft. Leicht schleifbar. Kein Nachsacken. Vorgrundierung mit MIPA Rapidprimer ergibt optimalen Korrosionsschutz. Ergiebigkeit: 8-10 qm/l.

VOC-konform: Kat. B/c

Farbton: hellgrau

Gebinde: Dose

Basis: 2K

Volumen (l)	Bestell-Nr.
1	490 000 398 00
3	490 000 399 00

2K-Epoxid-Grundierfüller

2K-Grundierbeschichtung auf Epoxidharzbasis für Stahl, verzinkte Flächen und NE-Metalle. Haftet auf allen Problemuntergründen. Mit Korrosionsschutz, chromatfrei. Geeignet als Nass-in-Nass Füller, Schleiffüller oder Haftvermittler. Bei Schichtstärken bis zu 120 µm nach Trocknung überarbeitbar mit Polyesterspachtel. Mischverhältnis Füller: 2:1 nach Volumen. Zugabe Verdünnung ca. 15-20%. Nach 1 Stunde überlackierbar, schleifbar nach 12 Stunden (bei 20° C). Überlackierbar nach 30-40 min. bei +60° C Objekttemperatur.

VOC-konform: Kat. B/c

Farbton: kieselgrau

Gebinde: Dose

Basis: 2K

Volumen (l)	Bestell-Nr.
1	490 000 364 00
5	490 000 365 00

Zubehör

Bezeichnung		Bestell-Nr.
1x Härter	Volumen (l) 0,5	490 000 366 00
1x Härter	Volumen (l) 2,5	490 000 367 00
1x Verdünnung	Volumen (l) 1	490 000 370 00

2K-Polyester-Spritzfüller P 60 S

2K-Spritzfüller für neue Stahlbleche oder geschliffene Altlackierungen. Zum Ausfüllen von Unebenheiten, starken Schleifspuren sowie grob vorgearbeiteten Reparaturstellen in einem Arbeitsgang. Vor der Lackierung empfehlen wir 4+1 Acrylfüller. Ergiebigkeit: 4-6 qm/l.

VOC-konform: Kat. B/b

Volumen (l): 1

Farbton: grau

Gebinde: Dose

Basis: 2K

Bestell-Nr.	490 000 709 00
--------------------	----------------

Zubehör

Bezeichnung		Bestell-Nr.
1x Härter	Volumen (l) 0,5	490 000 710 00
1x Verdünnung	Volumen (l) 1	490 000 903 00